

A.N.N.-2

БОИ, ЛАКОВЕ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ДЪРВО
www.lakove.bg

Версия: 1

Дата на печат: 7/29/16

Страница: 1/2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПРЕГНАНТ НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ЕКСТЕРИОР ЗА ТВЪРДА И МЕКА ДЪРВЕСИНА, БЕДНА НА ТАНИНИ

1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Подходящ за бедни на танини меки и твърди дървесини
- Не се препоръчва за кестен и ироко

2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Рамки за прозорци
- Входни врати
- Огради и градинска мебел
- Външни облицовки тип ламперия (обшивка)

3. НАЧИН НА НАНАСЯНЕ И СМЕСВАНЕ

- С поливане
- С потапяне
- Шприцване
- Четка, тампон, гъба
- Готов за употреба; разбъркайте добре преди употреба.

4. НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

8 – ОРЕХ	11 – ДУГЛАСКА ЕЛА	15 – ЦВЕТЪЛ ОРЕХ	18 - МАХАГОН
9 – ДЪБ	12 – ТИК	16 – ЖЪЛТ ОРЕХ	19 - ПАЛИСАНДЪР
10 – ЕЛА	13 – КЕСТЕН	17 – АНТИЧЕН ОРЕХ	

5. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 23°C

Сухо вещество - 10±1%
Относително тегло – 1,010±0,030 g/cm³
Вискозитет DIN 2 (s) – 48 ± 2
pH – 7,8-8,8

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕТО

Препоръчителен брой ръце за нанасяне – 1-2 ръце
Препоръчително количество – мин. 50 g/m²; макс. 80 g/m²
Времени интервал между ръцете – мин. 2 ч., макс. 8 часа

6. СЪХНЕНЕ ПРИ 23°C И %ВЛАЖНОСТ МЕЖДУ 45-65

Препръскване – 2-4 часа
Време за съхнене стифиране (вертикално) – 4 часа
Време на съхнене в дълбочина – 4 часа

7. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ

	Температура	Време
Обдухване	30-35°C	10 минути
Cooling	Стайна темп.	10 минути
Over coating	Веднага след	
Време за стифиране	Веднага след	
Време за шлайфане	1 час	

8. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ

Подготовка на повърхността – Дървесината трябва да бъде много добре изсушена. Почистете добре повърхността от всякакви следи от мазнина, восък или смоли. Повърхността следва да бъде обработена със шкурка едрина 150 (мека дървесина) и шкурка едреина 180 (твърда дървесина).

Инструкции за нанасянето – поливане – използвайте диафрагмална помпа; с потапяне – използвайте само иноксови вани (неръждавейка)

А.Н.Н.-2

БОИ, ЛАКОВЕ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ДЪРВО
www.lakove.bg

Версия: 1

Дата на печат: 7/29/16

Страница: 2/2

Лакиране – Надлакиране с продукти на водна основа, включително безцветни и оцветени, грундове и лакове YO30M314, YO20M329, YO30M370. За повече информация, моля обърнете се към нашите специалисти или посетете www.lakove.bg

9. ДРУГО

- Разбъркайте добре преди употреба
- Живот на сместа при складиране между 5°C и 35°C – 18 месеца
- Да не се нанася под 12°C поради възможност да се влошат физико-химичните характеристики
- Отпадъците са се изхвърлят съгласно съществуващото законодателство. Никога да не се изхвърля в канализацията!
- Работните уреди се почистват с вода.

10. ДОБАВКИ

Моля, обърнете се към нашите специалисти при нужда от добавка за:

- Премахване на пяна
- Намаляване на времето на съхнене
- Антиалги
- Подобряване на омокрянето